



# 試験報告書

- 1) 試験項目：ミラマット加工品およびキャブロン加工品の保冷効果比較
- 2) サンプル：保冷袋の素材を下記の表 1 に示す

表 1

サンプル番号	保冷袋の素材
S-1	ミラマット 0.5 m/m
S-2	ミラマット 1m/m
S-3	ミラマット 2m/m
S-4	ミラマット 1m/m + アルミベット ラミネート品
S-5	ミラマット 2m/m + アルミベット ラミネート品

- 3) 試験方法：各保冷袋に氷 200g を入れ、テープで口を塞ぐ。  
温度 30度、湿度 60% の恒温恒湿オープン中に保管し、30分ごとに保冷袋中の水を抜き、初期に対する氷の残存重量を測定する。
- 4) 試験結果：別紙にグラフに詳細を記す。
- 5) 備考：4) の結果は測定値であり、規定値ではありません。

以上

別紙

## 保冷効果の比較

